



CIMENT PORTLAND AU CALCAIRE



1- CHAMP D'APPLICATION NORMATIF :

La Norme Tunisienne NT 47-01.
La Norme européenne : EN 197-1 : 2011

2 - CONDITIONNEMENT :

- ◆ Sac de 50 kg sur palettes ou/et plateau camion.
- ◆ Vrac.

3 - DOMAINE D'UTILISATION :

- ◆ Fondation, ouvrages sous terrains en milieux non agressifs.
- ◆ Béton routier.
- ◆ Enduit.
- ◆ Éléments préfabriqués en béton armé.
- ◆ Béton armé ou non.
- ◆ Dallages, sols industriels.
- ◆ Stabilisation des sols et graves ciments.
- ◆ Agglomérés.
- ◆ Maçonnerie courante.

4 - PRÉCAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE :

- ◆ Respecter les dosages selon type d'ouvrage.
- ◆ Utiliser de l'eau propre et non salée.
- ◆ Utiliser des agrégats adéquats et propres pour la confection des bétons et mortiers.

5 - CONSTITUANTS :

Constituents used without consideration of gypsum.

	Limestone	Clinker
Min	6	80
Max	20	94

NB: Gypsum content $\leq 5\%$

6 - CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET MINÉRALOGIQUES :

Chaux CaO	Silice: SiO ₂	Alumine: Al ₂ O ₃	Oxyde de fer Fe ₂ O ₃	Magnésie MgO	Oxydes de Potassium K ₂ O	Oxyde de sodium Na ₂ O	Anhydride sulfurique SO ₃	Chlorure
$\geq 60\%$	$\geq 17\%$	$\geq 4\%$	$\geq 2,5\%$	$\leq 5\%$	$< 1\%$	$< 1\%$	$\leq 3,5\%$	$\leq 0,1\%$

7 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES :

Temps de début de prise	≥ 130 min
Stabilité (expansion)	≤ 10 mm
Resistance courante (28 jours)	$\geq 42,5$ MPa et $\leq 62,5$ MPa
Resistance à court terme (2 jours)	> 20 MPa
Finesse de ciment (SSB: Surface Spécifique de Blaine)	≥ 3200 cm ² /g